



SEAL-K

Impregnante all'acqua polifunzionale per pietra naturale, cotto e cemento

Generalità

SEAL - K è un protettivo idrorepellente e antimacchia in fase acquosa con efficacia polifunzionale in quanto presenta le seguenti caratteristiche:

1. dona al supporto idrorepellenza, riduce il degrado causato dall'umidità sia di risalita che atmosferica, protegge dalle infiltrazioni d'acqua, evita la formazione di efflorescenze;
2. ha una spiccata efficacia antimacchia e antipenetrante, in particolare su macchie da versamento di olii, bevande, grassi;
3. conserva l'aspetto estetico originale e il colore del supporto in quanto non forma pellicole e non tonalizza;
4. è adatto sia a trattamenti all'interno che all'esterno;
5. conserva la naturale traspirabilità del supporto, evitando fenomeni di crepatura e fessurazioni nel tempo;
6. può essere applicato anche su supporti umidi senza formare aloni e macchie di umidità;
7. asciuga rapidamente;
8. non è nocivo e non richiede particolari misure di precauzione nell'uso.

Campi di applicazione

SEAL - K si usa per la protezione delle superfici porose in pietra naturale grezza (non lucidata), cotto, terrecotte, cemento sia in ambienti interni che posti all'esterno. Può essere applicato su pavimentazioni, superfici ornamentali, manufatti in condomini, cucine, ristoranti, case private, piscine, garages, officine, industrie, esposizioni, negozi.

Modalità d'impiego

PREPARAZIONE

Sgrassare la superficie e rimuovere eventuali protezioni con EUSTRIP o K24. Risciacquare abbondantemente.

In presenza di efflorescenze e macchie di calcare disincrostare con detergente acido K330 o SCUD. Neutralizzare con soluzione 3% EUSTRIP e poi risciacquare abbondantemente.

TRATTAMENTO

Lasciare asciugare la superficie per almeno 24 ore dopo il lavaggio. Non applicare il prodotto su superfici fredde (a temperatura inferiore a 10 °C) o esposte direttamente al sole o a temperatura superiore a 40 °C. In esterno non effettuare il trattamento se si prevedono piogge. Applicare puro con pennello, mop, spandicera, o a spruzzo. A seconda di temperatura e umidità SEAL - K essicca in 2 - 3 ore. Non calpestare prima dell'avvenuta asciugatura. Se si vuole applicare una seconda mano attendere almeno 4 ore dalla stesura della prima.

FINITURA

Per aumentare la durata nel tempo del trattamento con SEAL - K è possibile applicare un protettivo di finitura. Si consigliano i protettivi all'acqua FINISOL, RUSTIKIT, OPAQUE o SIGILCEM PLUS o il protettivo al solvente RUSTISOL.

MANUTENZIONE

Lavare periodicamente con detergenti neutri come BETA, ARES, MIG, KING, POLISH MATE, SURF, POSEIDON. **In caso di versamenti di olii, grassi, bevande e sostanze macchianti, asciugare con panno o carta entro poche ore e lavare con uno dei detergenti sopraindicati.**

SEAL-K

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Agenti idrofobizzanti in emulsione acquosa
ASPETTO FISICO	Liquido incolore
PROFUMO	Nessuno
PESO SPECIFICO	1,01
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile in acqua

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

AGITARE PRIMA DELL'USO

Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5°C.



12 flaconi da 1 Lt.