



# SUPRALAK SEMILUCIDO

## Vernice all'acqua a finitura semilucida per parquet

### Generalità

**SUPRALAK SEMILUCIDO è una vernice a base acquosa ad effetto satinato per pavimenti in legno. SUPRALAK SEMILUCIDO non altera l'aspetto e il colore naturale del parquet.** Non ingiallisce nel tempo. **Fornisce uno splendore setoso paragonabile a quello di una inceratura.** SUPRALAK SEMILUCIDO è caratterizzato da una grande facilità di applicazione. Ha un ottimo potere mascherante delle imperfezioni superficiali del pavimento. SUPRALAK SEMILUCIDO forma un rivestimento dotato di grande durezza ed elasticità, resistenza al traffico, resistenza alle rigature. È monocomponente e non richiede l'aggiunta di catalizzatori. È completamente inodore, non nocivo e non infiammabile.

### Campi di applicazione

SUPRALAK SEMILUCIDO si impiega per il trattamento dei pavimenti nuovi e rigenerati sia a base di legni a essenza dura (ROVERE, MOGANO, CILIEGIO, TEAK, PIOPPO etc.) che a base di legni resinosi (IROKO, DOUSSIÉ, AFROMOSIA, etc.).

### Modalità d'impiego

Agitare prima dell'uso. Non applicare a temperature inferiori ai 10 °C.

Sul pavimento ben preparato e lasciato asciugare almeno 2 giorni applicare la prima mano di SUPRALAK SEMILUCIDO utilizzando un vello spandicera.

Lasciar essiccare per due ore. Se necessario eliminare l'eventuale rinvenimento del pelo della fibra legnosa carteggiando con grana fine (120-150 mesh).

Applicare con le stesse modalità da 2 a 4 mani di SUPRALAK SEMILUCIDO a seconda delle caratteristiche del legno e dell'effetto desiderato. Il trattamento con SUPRALAK SEMILUCIDO è trafficabile dopo 24 ore dal termine. Tuttavia la massima resistenza meccanica è raggiunta dopo circa 15 giorni dalla stesura. È necessario quindi programmare il trattamento con eventuali altre operazioni (spostamento di mobili e arredamenti, verniciatura pareti e infissi) al fine di evitare rischi di rigature e danneggiamenti. Per aumentare la durezza superficiale iniziale dopo applicazione e ridurre il tempo di indurimento totale si può utilizzare l'induritore RETICOLANTE PR aggiungendolo nel rapporto di 100 ml (1 flacone) a un canestro da 5 litri di SUPRALAK SEMILUCIDO. Per incrementare l'efficacia di protezione del parquet dalle macchie di oli, grassi e acqua si può periodicamente applicare sul film di SUPRALAK SEMILUCIDO una mano dello speciale trattamento antimacchia all'acqua FINISOL. Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con SUPRALAK SEMILUCIDO alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con STATOKIT AF a lavaggi con LEGNO OK, detergente neutro specifico per legno. Per operazioni di ripristino ed eliminazione di rigature e segni neri utilizzare il metodo Spraycleaning con EASYBUFF e monospazzola munita di disco rosso. È possibile rigenerare parzialmente il film di SUPRALAK SEMILUCIDO applicando una mano nei punti di maggiore usura.

# SUPRALAK SEMILUCIDO

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	emulsione acquosa di polimeri acrilici e uretanici, cere sintetiche, agenti di filmazione, essenze profumate.	
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido bianco latteo	
<b>PROFUMO</b>	profumato	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,01	
<b>RESIDUO SECCO</b>	31 %	
<b>pH tal quale</b>	8,5 ± 0,5	
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	diluibile	
<b>RESA</b>	40 -50 ml/m <sup>2</sup> per mano	
<b>ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R.:</b>	1 ora	
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R.:</b>	2 ore	
<b>CARTEGGIABILITÀ:</b>	2 ore	

## Ulteriori informazioni

Il prodotto non é da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE  
Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori ai 5°C.



4 canestri da 5 lt.



## TRATTAMENTO SATINATO A BASE ACQUA

<b>LAVAGGIO DI FONDO</b>		Prodotto	ECOSOL
		Diluizione	10%
		Attrezzatura	monospazzola + disco marrone/verde + aspiraliquidi
<b>CARTEGGIATURA</b>	<b>CARTEGGIATURA</b>	Attrezzatura	abrasivo a grana grossa, media e fine
		Numero applicazioni	3
	<b>ASPIRAZIONE</b>	Attrezzatura	aspirapolvere
	<b>SPOLVERATURA</b>	Prodotto	STATOKIT AF
Attrezzatura		garza	
<b>TRATTAMENTO dopo almeno 2 giorni dal risciacquo</b>		Prodotto	SUPRALAK SEMILUCIDO
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	vello spandicera
		Numero mani	3 - 5
<b>PROTEZIONE ANTIMACCHIA</b>		Prodotto	FINISOL
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	spandicera
		Numero mani	1 - 2
<b>MANUTENZIONE</b>	<b>SPOLVERATURA</b>	Prodotto	STATOKIT AF
		Attrezzatura	garza
	<b>LAVAGGIO</b>	Prodotto	LEGNO OK
		Diluizione	2 %
		Attrezzatura	mop
	<b>ELIMINAZIONE "SEGNI NERI"</b>	Prodotto	EASYBUFF
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	monospazzola + disco beige
	<b>RIMOZIONE PROTETTIVO</b>	Prodotto	EUSTRIP
		Diluizione	20%
		Attrezzatura	mop o monospazzola (disco marrone/verde) + aspiraliquidi